

Proflex B'

Ελαστικοποιητής κονιαμάτων

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ



Πρόσμικτος ελαστικοποιητής κονιαμάτων, προϊόντων στεγανωτικών τσιμεντοειδών, κόλλας πλακιδίων και αρμόστοκων.

- Ελαστικοποιεί τα κονιάματα δημιουργώντας μια εύκαμπτη τελική επιφάνεια ενώ παράλληλα αυξάνει την πρόσφυσή τους στο υπόστρωμα.
- Μειώνει την υδατοαπορροφητικότητα των κονιαμάτων, ενισχύοντας την ανθεκτικότητά τους και στον παγετό.
- Η προσθήκη του στο στεγανωτικό κονίαμα γεφυρώνει τυχόν τριχοειδείς ρηγματώσεις του υποστρώματος.
- Αυξάνει τις μηχανικές αντοχές των κονιαμάτων.
- Προσδίδει στους τσιμεντοειδείς αρμόστοκους την ελαστικότητα που πρέπει να έχουν για την αρμολόγηση πλακιδίων σε δονούμενες – ελαστικές επιφάνειες όπως: ξύλινα δάπεδα, γυψοσανίδες, τσιμεντοσανίδες κλπ.

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Προστίθεται σε επαλειφόμενα τσιμεντοκονιάματα, τσιμεντοειδείς κόλλες και αρμόστοκους πλακιδίων αντικαθιστώντας πλήρως ή μερικώς το νερό ανάμειξης. Τα μίγματα εφαρμόζονται κυρίως σε τaráτσες, πισίνες, βιομηχανικούς χώρους, μπάνια, λουτρά και δονούμενες επιφάνειες.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Περιγραφή:	Υγρό γαλάκτωμα
Απόχρωση:	Λευκό
Πυκνότητα:	1,01 kg/lit
Θερμοκρασία εφαρμογής:	+5°C και +35°C

Proflex B'

Ελαστικοποιητής κονιαμάτων

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Προετοιμασία επιφάνειας:

Το υπόστρωμα πρέπει να είναι σταθερό, καθαρό και απαλλαγμένο από σαθρά υλικά, σκόνες, λίπη ή άλλες ξένες ουσίες. Πριν την εφαρμογή του διαβρέχουμε την επιφάνεια μέχρι κορεσμού.

2. Εφαρμογή:

Ρίχνουμε στον κουβά ανάμιξης την απαιτούμενη ποσότητα **PROFLEX B** και το απαιτούμενο νερό σύμφωνα με τα παραπάνω και κατόπιν προσθέτουμε το κονίαμα αναδεύοντας με μίξερ σε χαμηλές στροφές (400 στρ./min.) μέχρι το μίγμα να ομογενοποιηθεί. Εφαρμόζουμε όπως συνήθως. **Θερμοκρασία εφαρμογής: +5°C έως +35°C.**

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Δοχείο 1kg, 5kg, 20 kg

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Επαλειφόμενα στεγανοποιητικά κονιάματα:

Πλήρη ελαστικοποίηση: 25kg κονία + 10kg **PROFLEX B**

Μερική ελαστικοποίηση: 25kg κονία + 5kg **PROFLEX B** + 2kg νερό

Τσιμεντοειδείς κόλλες:

4 - 5 kg **PROFLEX B** στα 25kg κόλλας + νερό ανάλογα με τον τύπο της κόλλας

Τσιμεντοειδείς αρμόστοκοι :

1 kg **PROFLEX B** στα 5 kg αρμόστοκου + 600 - 700 gr νερού

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

18 μήνες στην αρχική κλειστή συσκευασία σε χώρο προστατευμένο από τον παγετό, στις υψηλές θερμοκρασίες και την άμεση ηλιακή ακτινοβολία.

Proflex B'

Ελαστικοποιητής κονιαμάτων

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Η προσθήκη του ελαστικοποιητή μειώνει τον χρόνο εφαρμογής των κονιαμάτων και καθαρισμού των εργαλείων. Ιδιαίτερα οι αρμόστοκοι θα πρέπει να καθαρίζονται αμέσως. Η λευκότητα του προϊόντος μπορεί να επηρεάσει την απόχρωση των σκούρων χρωμάτων. Τα εργαλεία θα πρέπει να καθαρίζονται μετά τη χρήση. Κατά τους θερινούς μήνες η επιφάνεια του νωπού κονιάματος να διατηρείται υγρή.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΕ (ΠΤΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ)

Δεν εμπίπτει στην νομοθεσία 42/2004/ΕΕ

ΚΙΝΔΥΝΟΙ - ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Περιέχει μίγμα των: 5-χλωρο-2-μεθυλο-2Η-ισοθειαζολιν-3-όνη [EC no. 247-500-7] και 2-μεθυλο-2Η-ισοθειαζολ-3-όνη [EC no. 220-239-6] (3:1). Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. Μακριά από παιδιά.

ROMITEC – ΡΟΥΣΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ – ΕΜΠΟΡΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ: ΑΓΧΙΑΛΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Τ.Κ. 57011, ΤΗΛ.:2310 722-212, FAX: 2310 722-812

Σημείωση: Οι μετρήσεις έχουν γίνει σε εργαστηριακό περιβάλλον θερμοκρασία +22°C, Σ.Υ: 60% και χωρίς αερισμό. Οι διαφορετικές συνθήκες που επικρατούν στο εργοτάξιο (θερμοκρασία, υγρασία, αερισμός, απορροφητικότητα υποστρώματος) είναι πιθανό να επηρεάσουν τις ιδιότητες του υλικού. Τα τεχνικά δεδομένα και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται στο τεχνικό φυλλάδιο είναι αποτέλεσμα της γνώσης και της εμπειρίας μας, καθώς και από την εφαρμογή του προϊόντος στην πράξη. Η χρήση των υλικών γίνεται χωρίς εγγύηση, αφού οι εκάστοτε συνθήκες κατά την εφαρμογή τους είναι πέρα του ελέγχου της εταιρείας μας. Για τον λόγο αυτό είναι ευθύνη του χρήστη να βεβαιωθεί πως το υλικό είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη εφαρμογή και τις συνθήκες του έργου. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούμενη έκδοση.