

Mp-Primer R-290

Έγχρωμο αστάρι πρόσφυσης σοβάδων

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ



Έγχρωμο ακρυλικό αστάρι με λεπτόκοκκα αδρανή. Ενισχύει την πρόσφυση διακοσμητικών σοβάδων όλων των τύπων (τσιμεντοειδών, ακρυλικών, σιλικονούχων). Προστατεύει τους τελικούς σοβάδες από το πρόωρο επιφανειακό στέγνωμα και συνεπακόλουθη ρηγμάτωση. Διασφαλίζει την ομοιόμορφη απόχρωση της τελικής επιφάνειας, ειδικά όταν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν σκούρες αποχρώσεις σοβά.

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Εφαρμόζεται σε λείες επιφάνειες όπως εμφανή μπετά και γυψοσανίδες και όπου αλλού χρειάζεται να ενισχυθεί η πρόσφυση του υποστρώματος προκειμένου να εφαρμοστεί ο τελικός σοβάς. Προκειμένου να διασφαλιστεί η ομοιομορφία της τελικής απόχρωσης (ιδιαίτερα σε σκούρες αποχρώσεις) το αστάρι μπορεί να χρωματιστεί στην απόχρωση του σοβά. Κατάλληλο για εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Περιγραφή:	Υγρό γαλάκτωμα
Απόχρωση:	Έγχρωμο ανάλογα με τη απόχρωση του τελικού σοβά
Ειδικό βάρος:	1.55gr/cm ³
Ιξώδες:	7000-8000mPas
pH:	8-9

Mp-Primer R-290

Έγχρωμο αστάρι πρόσφυσης σοβάδων

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Το υπόστρωμα πρέπει να είναι απαλλαγμένο από λίπη, σκόνες, σαθρά υλικά κλπ. χωρίς υγρασία. Μπορεί να αραιωθεί ελαφρώς (έως 2%) και στη συνέχεια επαλείφεται με πινέλο, βούρτσα ή ρολό σε μία στρώση. Ο χρόνος στεγνώματος είναι περίπου 2-3 ώρες ανάλογα με τη θερμοκρασία περιβάλλοντος. Μετά το στέγνωμά του ακολουθεί η επίστρωση με σοβά.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Δοχείο 5kg ,15 kg

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

150-200gr/m² ανά στρώση

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

18 μήνες στην αρχική κλειστή συσκευασία σε χώρο προστατευμένο από τον παγετό, στις υψηλές θερμοκρασίες και την άμεση ηλιακή ακτινοβολία.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα ή τα μάτια πλυθείτε με άφθονο νερό. Καθαρίστε τα εργαλεία αμέσως μετά τη χρήση τους με νερό. Η θερμοκρασία εφαρμογής θα πρέπει να είναι από +5°C έως +35°C.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΕ (ΠΤΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ)

Κατηγορία προϊόντος Α/Ζ (Υ) 'Αστάρια' της Ευρωπαϊκής οδηγίας 2004/42/ΕΚ. Οριακή τιμή VOC κατηγορίας: 30gr/lit. Μέγιστη περιεκτικότητα VOC του έτοιμου προς χρήση προϊόντος είναι 29gr/lit.

ΚΙΝΔΥΝΟΙ - ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

EUΗ208: Περιέχει μίγμα των: 5-χλωρο-2-μεθυλο-2Η-ισοθειαζολιν-3-όνη [EC no. 247-500-7] και 2-μεθυλο-2Η-ισοθειαζολ-3-όνη [EC no. 220-239-6] (3:1). Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

ROMITEC – ΡΟΥΣΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ – ΕΜΠΟΡΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ: ΑΓΧΙΑΛΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Τ.Κ. 57011, ΤΗΛ.:2310 722-212, FAX: 2310 722-812

Σημείωση: Οι μετρήσεις έχουν γίνει σε εργαστηριακό περιβάλλον θερμοκρασία +22°C, Σ.Υ: 60% και χωρίς αερισμό. Οι διαφορετικές συνθήκες που επικρατούν στο εργοτάξιο (θερμοκρασία, υγρασία, αερισμός, απορροφητικότητα υποστρώματος) είναι πιθανό να επηρεάσουν τις ιδιότητες του υλικού. Τα τεχνικά δεδομένα και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται στο τεχνικό φυλλάδιο είναι αποτέλεσμα της γνώσης και της εμπειρίας μας, καθώς και από την εφαρμογή του προϊόντος στην πράξη. Η χρήση των υλικών γίνεται χωρίς εγγύηση, αφού οι εκάστοτε συνθήκες κατά την εφαρμογή τους είναι πέρα του ελέγχου της εταιρείας μας. Για τον λόγο αυτό είναι ευθύνη του χρήστη να βεβαιωθεί πως το υλικό είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη εφαρμογή και τις συνθήκες του έργου. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούμενη έκδοση.